

# Sarth'Flex Flock

### Spécifications

	Composition	Épaisseur moyenne	Liner	Oeko-Tex	
couleurs standards	PVC	650 microns	<b>Adhésif</b> Polyester	class I	OEKO-TEX ® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 18.HIT.366909 HOHENSTEIN HTTI
couleurs fluos	PU	620 microns	rolyesiel	class II	OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100  19 HIT SPACES MUNICIPALITY  TO A TO



## lnstructions d'application

S'applique sur					
coton, polyester, mélanges poly/cotor (ne convient pas aux textiles traités et sublimés)	l				

Réglages de la Presse						
Temps Températu		Pression	Pelage			
15 secondes	155°	Medium (2,5/3,5 bar)	à chaud			

- → Placez le motif sur le vêtement
- → La chaleur s'applique dans les conditions indiquées ci-dessus
- → Pelage à chaud

#### Points forts du produit

- → Toucher velours
- → Aspect broderie
- 🚰 NOTE: Sarth'flock ne peut pas être superposé. Nous vous recommandons vivement d'effectuer un test avant de lancer une production.
- Recommandations d'entretien et lavage

Lavage	Repassage	⊙ Séchage	Nettoyage à sec	Stockage du Flex	Température d'entreposage	Conditions de stockage	√ Þ Position
Jusqu'à 60° À l'envers	OUI À l'envers	OUI Cycle coton	NON	Plus de 2 ans	Entre 18°C et 26C°	À l'abri du soleil et de la poussière	Vertical

- →Attendre 24H après application pour le premier lavage
- →Respecter les recommandations pour le textile →Ne pas blanchir ou utiliser les produits chimiques agressifs